



## Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	K 2091 FL-1 Ecopell 215 Highlander KW 7 (mg/kg)	BG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)	Anforderungen ECARF (mg/kg)
Antimon	<0,5	0,5	1	-
Aluminium	50	10	500	-
Arsen	<0,5	0,5	1	-
Blei	<0,5	0,5	1	-
Cadmium	<0,2	0,2	0,2	-
Chrom	12	1	50	40
Kobalt	<1	1	1	-
Quecksilber	<0,1	0,1	0,2	-
Nickel	<1	1	5	-
Titan	<10	10	500	-
Zirkonium	<5	5	500	-

## Ergebnisse der Untersuchung auf Chlorparaffine

Parameter	K 2091 FL-1 Ecopell 215 Highlander KW 7 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Chlorparaffine (C <sub>12</sub> - C <sub>13</sub> )	nn	50	≤ 100
Chlorparaffine (C <sub>14</sub> - C <sub>17</sub> )	270	100	-
Chlorparaffine (C <sub>18</sub> - C <sub>20</sub> )	3600	100	-